

PRIMER paint

Imprimación previa a la aplicación de la pintura de arcilla ecoclāypaint sobre superficies porosas como el yeso.

DESCRIPCIÓN

PRIMER PAINT es una imprimación para soportes muy porosos o poco compatibles con ECOCLAY PAINT, como el yeso.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

El producto debe diluirse 1: 1 con agua limpia.

FORMAS DE APLICACIÓN

Para aplicar la imprimación PRIMER PAINT se debe proteger cristales, madera y suelo.

Se aplica con brocha o rodillo tras haber cepillado la pared eliminando las partículas que no están adheridas. La temperatura del ambiente y del soporte durante la aplicación y secado debe ser superior a 5°C.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

PRIMER PAINT puede usarse como imprimación en soportes como yeso.

Se estima un tiempo de secado de 24h.

NORMAS DE SEGURIDAD

No considerado ecotóxico por la Directiva 67/548/CEE.

Debido a su alta alcalinidad se recomienda proteger los ojos y la piel del contacto directo, en caso de salpicaduras lavar con abundante agua.

Cualquier desecho de PRIMER PAINT debe ser tratado como residuo no peligroso.

COMPOSICIÓN

PRIMER PAINT: Agua, arcilla, silicato, ligante orgánico libre de COVs y espesante alimentario.

RENDIMIENTO, PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

Se suministra en envases de 1Kg 5Kg 10Kg 20 Kg

Se estima un rendimiento de 0,125 kg/m²

Puede conservarse hasta 24 meses en envase cerrado, en un lugar fresco y protegido del frío y del calor.



Fabricamos en Teruel

R.I. 44-5068-TE

Atención al cliente: 00-34-964 52 14 38

info@ecoclāy.es

www.ecoclāy.es