

XT-13

Fijador en base de silicato, para aplicar sobre morteros de arcilla ecoclay

DESCRIPCIÓN

Fijador en base a silicato para aplicar sobre mortero de arcilla para conseguir la fijación sin que cambien las propiedades que aporta la arcilla.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

No se recomienda diluir el producto.

Antes de proceder a su aplicación, homogeneizar mediante agitado.

FORMA DE APLICACIÓN

1. Sobre la superficie de mortero de arcilla ya seco y con el acabado deseado, pasar un cepillo suave para eliminar las partículas sueltas.
2. Humedecer ligeramente el mortero de arcilla aplicado con agua, utilizando un vaporizador. Seguidamente aplicar la primera mano de XT-13 con un vaporizador, evitando que gotee. Se recomienda la aplicación de abajo hacia arriba.
3. Pasadas 12 horas aplicar una segunda mano del fijador ecoclay XT-13 directamente sobre el mortero de arcilla, sin necesidad de humedecer con agua el soporte. Evitar que gotee.
4. Se recomienda para una fijación del mortero de arcilla ecoclay, utilizar 0.2l/ m².

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Muy importante, antes de aplicar el fijador XT-13, se deben proteger cristales, madera y suelo. En el caso de que salpique alguna de estas superficies, lavar rápidamente con agua.

Es recomendable que la temperatura de aplicación media del soporte, no sea inferior a 5°C.

El endurecimiento se produce al reaccionar el silicato con el soporte y el CO₂ atmosférico, esta reacción puede prolongarse durante más de 28 días.

NORMAS DE SEGURIDAD

No considerado ecotóxico por la Directiva 67/548/CEE.

Debido a su alta alcalinidad se recomienda proteger los ojos y la piel del contacto directo, en caso de salpicaduras lavar con abundante agua.

Cualquier desecho de XT-13 debe ser tratado como residuo no peligroso.

LIMITACIONES

Aunque el fijador endurece la superficie de revoco ecoclay, no es aconsejable aplicarlo en zonas con exposición directa al agua.

Limpieza; frotaremos suavemente con un paño de algodón húmedo, para manchas resistentes y orgánicas utilizar agua y amoníaco 1:1.

COMPOSICIÓN

XT-13: Agua, silicato y ligante orgánico eco, libre de COVs.

RENDIMIENTO 0,2 litros/m²

SUMINISTRO Y ALMACENAJE

El fijador **ecoclay XT-13** se presenta en envases de 1, 5, 10 y 25 litros.

Se puede conservar hasta 24 meses, cerrado y en lugar fresco y seco.

ATENCIÓN

La información sobre los diferentes soportes donde aplicar ecoclay, está basada en la experiencia. La idoneidad del soporte, el espesor y el color deben comprobarse siempre sobre una muestra de trabajo en obra. Quedan excluidas las reclamaciones que no sean resultado de errores de mezcla cometidos por ecoclay.



Fabricamos en Teruel
R.I. 44-5068-TE

Atención al cliente: 00-34-964 52 14 38

info@ecoclay.es

www.ecoclay.es