

GYP-20

Emulsión en base acuosa, puente de contacto para aplicar mortero de acabado hasta 3mm sobre yeso, cartón yeso y pintura plástica.

DESCRIPCIÓN

Imprimación de agarre para yesos, cartón yeso y pintura plástica. Emulsión en base acuosa.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

No se recomienda diluir el producto. Agitar energicamente antes de la aplicación.

FORMA DE APLICACIÓN

Para aplicar la imprimación GYP-20, se deben proteger cristales, madera y suelo.

La imprimación se aplica pulverizada o con brocha o rodillo tras haber cepillado la pared eliminando las partículas que no están adheridas.

Se estima un rendimiento de 0,1 litros/m².

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Ecoclay GYP-20 puede usarse como imprimación de agarre en paredes poco porosas para poder aplicar una capa fina de hasta 3mm de ecoclay acabado, o como imprimación en paredes de yeso, sobre cartón-yeso y pintura plástica.

Es recomendable que la temperatura de aplicación media en el soporte, no sea inferior a 5°C

Se estima un tiempo de secado aproximado de 6 horas.

NORMAS DE SEGURIDAD

Considerado no peligroso.

No considerado ecotóxico por la Directiva 67/548/CEE.

En caso de salpicaduras lavar con abundante agua.

Cualquier desecho de GYP-20 debe ser tratado como residuo no peligroso.

LIMITACIONES

Ecoclay GYP-20 no puede usarse como imprimación de agarre en paredes poco porosas donde queramos aplicar 1,5 o 2 cm de mortero de arcilla ecoclay base + fibra.

COMPOSICIÓN

GYP-20: Agua y acrilato.

SUMINISTRO Y ALMACENAJE

La imprimación ecoclay GYP-20 se presenta en envases de 1, 5, 10 y 25 litros.

Se puede conservar hasta 24 meses, cerrado y en lugar fresco y seco.



Fabricamos en Teruel

R.I. 44-5068-TE

Atención al cliente: 00-34-964 52 14 38

info@ecoclay.es

www.ecoclay.es