



# MAC

Mortero de agarre.

## DESCRIPCIÓN

Mortero de agarre compuesto por cal hidráulica y árido  $\leq 4\text{mm}$ , sin aditivos ni colorantes.

## MODO DE EMPLEO:

Aplicar sobre superficie de hormigón, cemento y ladrillo con restos de yeso previo a la aplicación del mortero de arcilla ecoclay cuando el espesor deseado de mortero supere los 5mm, para espesores inferiores se utilizará el puente de contacto GYP-20.

## FORMA DE APLICACIÓN:

Mezclar el saco de 25 Kg con 10 litros de agua y amasar, salpicar con una tirolesa dejando una película sobre la superficie a preparar.

Dejar secar 24 horas antes de aplicar el mortero de arcilla.

## CONDICIONES DE APLICACIÓN

Es recomendable que la temperatura para la aplicación sea entre  $5^{\circ}\text{-}30^{\circ}\text{C}$ .

**RENDIMIENTO=** 0,8Kg/m<sup>2</sup>

## COMPOSICIÓN

MAC : cal hidráulica y arena.

## SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Se suministra en sacos de papel de 25 kg.

**NORMAS DE SEGURIDAD:** Considerado no peligroso. Proteger la piel y los ojos de posibles salpicaduras.



Fabricamos en Teruel  
R.I. 44-5068-TE  
Atención al cliente: 00-34-964 52 14 38  
[info@ecoclay.es](mailto:info@ecoclay.es)  
[www.ecoclay.es](http://www.ecoclay.es)